

AWOOD

eigenschap/hout soort		Alungu	Garapa	Bankirai	Billinga	Douglas	Merbau	Padoek	Ipé	Bamboo X-treme	Elondo	Kurupay	Taperyba
Volumieke massa kg/m3		950	800 tot 960	750 tot 1150	660 tot 900	550	700 tot 900	750	1050	1150	800 tot 960	950 tot 1170	950 tot 1100
werking		gering	matig	gering	matig	gemiddeld	gering	gering	gering	gering tot zeer gering	gering	gering	gering
Krimpen/zwellen tangential %		6%	7,50%	5,20%	4,20%	1,90%	0,80%	0,50%	1,20%	0,10%	1,20%	3,00%	1,00%
Krimpen/zwellen radiaal %		4,50%	4,20%	2,20%	2,10%	1,20%	0,40%	0,40%	1,30%	0,90%	1,00%	1,20%	1,40%
Duurzaamheids klasse 1-5		1	1-2	2	1	3	1-2	1	1	1	1	1-2	1
elasticiteits modulus N/mm2		14.200	14.000	14.000	13.400	13.500	15.000	13.000	19.000	10.737	13.000 tot 19.000	15.250	19.000
advies HOH onderconstructie mm		500mm	450mm	600mm	500mm	500mm	400mm	450mm	450mm	460mm	370mm	370mm	370mm
kleur en kleur ontwikkeling		rood-bruin, wordt grijs	geel-bruin, wordt grijs	bruin, wordt grijs	bruin, wordt grijs	zalm-bruin, wordt licht grijs	geel-oranje- rood-grijs/bruin, wordt grijs	rood/bruin, wordt grijs	geel-bruin, wordt zilvergrijs	donker bruin, wordt grijs	geel-bruin, wordt grijs- zilvergrijs	grijs-bruin, wordt grijs	geel-bruin, wordt licht grijs
profiel/montage clip													
4 zijden geschaafd/geschroefd		x	x	x	x	x							
B-Fix		x	x				x		x				
Supreme/B-Fix		x	x					x	x				
ExterPark									x	x	x	x	x
Cobra										x			